

誰でも簡単にできる目地補修！高性能シートによる目地防水工法！

Hyperシンプルシート工法



『Hyperシンプルシート』は優れた防水性能を有したシリコーン製の特殊粘着シートです。伸縮性に優れており、コンクリートの挙動に追従し、長期止水が可能です。耐候性・耐熱性・耐寒性にも優れているので様々な施工環境化においても安定した品質を確保できます。また、施工が容易で、誰でも簡単に取扱いできるのが特徴です。

Hyperシンプルシート工法の特徴

- ① 耐熱・耐寒性に優れ、 $-40\sim 180^{\circ}\text{C}$ の温度環境において安定した性能を発揮します。耐炎性において、延燃しません。
- ② シリコーン製のHyperシンプルシートは、高い耐候性を有しており、耐久性に優れます。
- ③ 高い伸縮追従性を有しており、目地部の大きな挙動にも追従します。(伸び率:800%、ひび割れ追従性試験:27.4mm)
- ④ 水圧に対し、高い止水性を有しています。(止水性試験 → 内水圧:0.10MPa、外水圧:0.02MPa、3分間保持)
- ⑤ ベンチフリューム等、小断面構造物や2次製品の目地部に適しています。
- ⑥ 施工には大掛かりな機械を必要としないため、誰でも簡単に施工することが可能です。

Hyperシンプルシートの物性及び構造

物性値一覧


項目	特性値	項目	特性値
引張強さ	10.0MPa	伸び率	800%
引裂強さ	50kN/m	ひび割れ追従性	27.4mm
耐候性	5,000h問題なし (17年相当)	止水性 (3分間保持)	内水圧:0.10MPa 外水圧:0.02MPa
適用温度	$-40\sim 180^{\circ}\text{C}$	硬さ(基材層)	55

規格一覧


項目	特性値
外観	グレー
シート寸法 (シート荷姿)	100mm × 3000mm (ロール)
シート厚さ	1.8mm

※上記の値は、試験結果の代表値であり、品質保証値および規格値ではありません。

Hyperシンプルシート工法 施工フロー



農業水利施設補修事例



この内容は2024年4月現在のものです

(事務局)

ベルテクス株式会社

〒102-0083 東京都千代田区麹町5-7-2

TEL : (03)3556-0472 FAX : (03)3556-2721

URL : <http://www.infra-mainte.jp>